Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

MINIO ANTIOXIDANTE



DESCRIPCION

Imprimación anticorrosíva en base a resinas alcídicas para uso en superficies de hierro.

PROPIEDADES

Efecto anticorrosivo, así como buen secado, brochabilidad, rendimiento y cubrición.

APLICACIONES

Para la protección frente a la oxidación de toda clase de superficies de hierro, tales como verjas, puertas, ventanas, estructuras, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Naranja Minio.
Efectividad anticorrosiva: Buena.
Adherencia: Buena.
Brochabilidad: Buena.
Secado tacto: 2 ± 1 horas a 25 ± 8ºC.
Repintado: 24 horas.
Viscosidad: 150 ± 40'' F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad: 1,48 ± 0,1 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura: 7 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento: 10 - 14 m^2/lt y mano.
Estabilidad en envase: Mínimo un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Limpiar y desengrasar bien la superficie, eliminar las pinturas mal adheridas y cepillar los puntos de óxido o las partes oxidadas hasta obtener hierro brillante.

MODO DE EMPLEO

Rebajar con un 10-20% de nuestro Disolvente para Esmaltes o grasos. Es conveniente aplicar dos manos delgadas de Minio Antioxidante, dejando transcurrir 24 horas entre la 1� y la 2�. Sobre el Minio Antioxidante es necesario acabar con nuestros esmaltes sintéticos Blatemlux, Blatemlac, Pintaluz o Ferrogel.
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Después de usar, tapar el envase, procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

En envases de 0,250 litros, 0,750 litros y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 27/12/11